



**AS TRADING**

AS TRADING, spol. s r.o.  
Rybničná 38/J, 831 06 Bratislava  
www.astrading.sk

IČO: 313 64 080 IČ DPH: SK2020336560  
Bankové spojenie: TATRABANKA  
IBAN: SK0811000000002625708104

## NORMA KVALITY PRE HEVEA dosky (škárovka cinkovaná a priebežná)

Kvalita: strana A, strana B (strana C je spodná)

Obe strany sú dobré, žiadny nezdravý suk, žiadne čierne čiary.

### A strana (bez sukov):

- + Rovnaká farba lamiel 80-90% na každom paneli.
- + Malá čierna a červená bodka je povolená maximálne 3 bodky (panel nie je po brúsení hrubší ako 20 a 40 mm).
- + Iné vady nie sú akceptované

### B strana (zdravé suky povolené, vzhľad Rustik):

- + Nedá sa vyberať farbu lamiel
- + Priemer zdravého suku nepresahuje 10 mm (max. 3 suky / meter).
- + Malá čierna bodka a tmavé zrno po brúsení (mx. 3 čiarky / panel).
- + Malé suky (bodky) pod 5 mm (max. 3 bodky / meter).
- + Nie sú akceptované poškodené lamely, praskliny, výplne lepidla na nezdravé suky a ďalšie vady.

### Povolené rozdiely v šírke lamiel na dosku kvality A/C a B/C:

- + Šírka spojených lamiel: 35-60 mm, rovnaká šírka / panel (okrem hrán).
- + Dĺžka lamelového spoja: 180-800 mm (s výnimkou obidvoch koncov lamelového spoja).
- + Chybné lamely nie sú povolené.

### Lamela bloku: veľkosť 60x60, 70x70x85:

- + Dĺžka lamiel: 200 - 400 mm
  - + 4 strany A
  - + Všetky lamely na doske majú rovnakú šírku a hrúbku
  - + Povolené 2-4 laminovania na jednu šírku.
- Lepidlo triedy: E1, D4  
Brúsenie pásom o zrnitosti: 240